# Seinäliittimet on yhdistetty lattiaan ja seinään, reunaan jne.

**Guida applicabile al seguente prodotto:**
**Tamponi di contenimento FlexBerm**

**Informazioni sulla guida:**
Questa relazione è offerta come guida ed è stata sviluppata sulla base di informazioni che, per quanto a conoscenza di New Pig Limited, sono affidabili e precise. A causa di variabili e condizioni di applicazione non controllate da New Pig Limited, nessun dato presente in questa guida deve essere considerato come una garanzia, espressa o implicita. New Pig Limited non si assume alcun obbligo o responsabilità per quanto riguarda l'uso o l'uso improprio delle informazioni.

| Sostanza chimica | Indice |
|---|---|
| Acido acetico (5%) | B |
| Acido acetico (50%) | C |
| Fosfato di ammonio | C |
| Solfato di ammonio | T |
| Antigelo (glicole etilenico) | T |
| Olio animale | B |
| Acqua regia | B |
| Carburante A ASTM (100% iso-ottano) | X |
| Carburante n° 2 ASTM (punto di infiammabilità 240 °C) | B |
| Carburante n° 3 ASTM | B |
| Benzene | B |
| Soluzioni di cloruro di calcio | X |
| Idrossido di calcio | T |
| Soluzione di cloro | T |
| Clorox | B |
| conc. Idrossido d'ammonio | B |
| Olio di granturco | B |
| Petrolio greggio | B |
| Gasolio | B |
| Etanolo | B |
| Acetato di etile | B |
| Alcol etilico | C |
| Soluzioni fertilizzanti | B |
| Carburante n° 2 | B |
| Carburante n° 6 | B |
| Furfurale | B |
| Benzina | X |
| Glicerina | C |
| Glycerin | B |

| Sostanza chimica | Indice |
|---|---|
| Sapone Ivory | B |
| Jet A | B |
| Combustibile per jet JP-4 | B |
| Combustibile per jet JP-5 | B |
| Combustibile per jet JP-8 | B |
| Cherosene | B |
| Cloruro di magnesio | T |
| Idrossido di magnesio | T |
| Metanolo | B |
| Alcool metilico | B |
| Metiletilchetone | X |
| Acquaragia | B |
| Nafta | B |
| Acido nitrico (5%) | C |
| Acido nitrico (50%) | C |
| Percloroetilene | C |
| Fenolo | X |
| Fenol formaldeide | C |
| Acido fosforico (50%) | B |
| Acido fosforico (100%) | C |
| Ftalato plastificante | C |
| Cloruro di potassio | T |
| Solfato di potassio | T |
| Olio di lino crudo | B |
| Olio SAE-30 | B |
| Acqua marina (25%) | C |
| Acqua marina | B |
| Soluzione di acetato di sodio | T |
| Soluzione di bisolfito di sodio | T |

| Sostanza chimica | Indice |
|---|---|
| Idrossido di sodio (60%) | B |
| Fosfato di sodio | T |
| Acido solforico (50%) | B |
| Acido tannico (50%) | B |
| Toluene | C |
| Olio per trasformatori | B |
| Trementina | B |
| Urea-formaldeide | B |
| UAN | B |
| Olio vegetale | B |
| Acqua 200 °F (93,3 °C) | B |
| Xilene | X |
| Cloruro di zinco | T |

**SIMBOLO:**

B = il fluido ha un effetto minore a moderato sul materiale; idoneo per l'uso

C = il fluido ha un effetto grave; non è idoneo per l'uso

T = Nessun dato, probabilmente accettabile

X = Nessun dato, probabilmente non accettabile